

非塩素系塗膜剥離剤（浸漬タイプ）

ハクリスト02

ハクリスト 02 は、有害な塩素系溶剤（塩化メチレン等）や酸、アルカリ、アミン類を含まない安全性の高い中性の塗膜剥離剤です。

常温でも使用できますが、加温して使用する事で剥離力が著しく向上し、熱可塑性樹脂（アクリル、ポリエステル、塩ビ）及び、熱硬化性樹脂（エポキシ、ウレタン）等の塗膜に対して優れた剥離力を発揮します。

用途

- ・ ハンガー、治具、マスキング治具、スノコ、アミ、カップガン等に付着した塗膜の剥離
- ・ 塗装不良品の剥離

特長

- ・ 有機溶剤中毒予防規則・毒劇物取締法・PRTR 法等に該当しない安全性の高い塗膜剥離剤です。
- ・ 液性が中性なので、金属への腐食性は殆どありません。
- ・ 常温及び加温（80℃以下）で使用できます。
- ・ 非鉄金属（アルミ・銅・真鍮等）を腐食、変色させずに塗料を剥離できます。

使用方法

1. ハクリスト 02 は、原液のまま剥離槽に仕込み、被剥離物を浸漬してください。
加温する場合は 80℃までの温度で使用してください。
剥離作業中は、臭気や蒸発防止のため剥離槽にふたをしてください。
加温方法は、スチーム・電気ヒーターを推奨します。
槽の材質はステンレス鋼、鋼、PP、PE を使用してください。
2. 浸漬し、塗膜が軟化・膨潤又は溶解するのを待って引き上げ後、高圧水・ブラシ等を用い水洗し除去してください。
3. 水洗後、剥離不十分で再浸漬する場合は、被剥離物の水分を乾燥させてから再浸漬してください。
水洗が不十分な場合は、再塗装の障害となりますので注意してください。
剥離された塗膜が剥離槽の液中に溜まりますと液の劣化を早めるので、槽に細かい目の網かごを沈めておき、時々引き上げて剥離された塗膜を除去してください。
4. 液が減少したらハクリスト 02 を補給してください。補給しても剥離効果が著しく落ちてきたら、一部または全部を入れ替えてください。

性状

外 観	無色透明液体
比重（15℃）	1.01
液 性	中性
引火点（C.O.C）	100

【主成分】
アルコール系溶剤

【荷 姿】
18 アトロン缶
200 ドラム缶

FN 220331

〔製造元〕

 **クソノキ化学株式会社**

本 社 大阪府富田林市若松町東 1-205
TEL 0721-26-2271（代表）
FAX 0721-26-2273

〔販 売〕

 **菱江化学株式会社**

本 社 東京都中央区日本橋本町 4-12-20 PMO 日本橋本町ビル
TEL 03-6861-0054
FAX 03-6861-0034